

ИНФРАЛИТ ЕР 8024-00, -21,-22, -23

эпоксидная порошковая краска

ТИП КРАСКИ	ИНФРАЛИТ ЕР 8024 является эпоксидной тонкодисперсной порошковой краской на основе специальной эпоксидной смолы и фенольного отвердителя. Краска плавится и полимеризуется при повышенной температуре с образованием конечного покрытия.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Порошковая краска ИНФРАЛИТ ЕР 8024 применяется для окрашивания объектов, подверженных особым нагрузкам, прежде всего в тяжелой металлообрабатывающей промышленности.	
СПЕЦСВОЙСТВА	ИНФРАЛИТ ЕР 8024 образует пленку, имеющую исключительно хорошие механические свойства, такие как износостойкость, прочность при ударе и эластичность. Пленка не легко царапается и отлично противостоит кислотам, щелочам, жирам и растворителям. Одновременно она имеет хорошие антикоррозионные свойства. Пленка при наружных условиях может иметь тенденцию к мелованию, что, однако, не влияет на ее защитные свойства, а является лишь вопросом внешнего вида.	
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Цвета	По договоренности.	
Степень глянца	Глянцевая	
Содержание сухих веществ	100 %	
Удельный вес	Прим. 1,5 кг/дм ³	
Укрывистость	1,3 - 1,8 м ² /кг в зависимости от толщины пленки	
Толщина пленки	80 - 400 мкм	
Время обжига	ЕР 8024-00: 10 мин./180°C (температура металла) ЕР 8024-21: 15 мин./140°C (температура металла) ЕР 8024-22: 30 мин./130°C (температура металла) ЕР 8024-23: 15 мин./130°C (температура металла)	
Точка плавления порошка	прим. 100°C	
Упаковочные размеры	Вес упаковки 20 кг	
Хранение	В сухом прохладном помещении.	
<hr/>		
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Порошок не является огнеопасным, однако, с воздухом он может образовать смесь, которая при наличии источника зажигания, может воспламениться. Нижняя граница воспламенения смеси эпоксидной порошковой краски с воздухом - ок. 60 г/м ³ (Bundesanstalt für Materialprüfung). Вентиляцию камеры нанесения краски необходимо рассчитать так, чтобы содержание порошка в воздухе было ниже 50 % от величины нижней границы воспламенения. При расчете содержания порошка в камере нанесения не учитывается порошок, осевший на поверхности изделия. Во избежание распространения порошка из шкафа в рабочее помещение скорость потока воздуха через отверстия камеры не должна быть ниже 0,5 м/с. При распылении порошка следует пользоваться респиратором и надевать защитные перчатки. Осевший на коже порошок смыть водой с мылом.	

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности и окраска

ПОВЕРХНОСТЬ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ: Жировые загрязнения можно удалить, например, с помощью трихлоэтилена или щелочью. Затем применять фосфатирование. При электростатическом нанесении порошка получается пленка толщиной 80 - 150 мкм.

ПОВЕРХНОСТЬ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ И ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ: Удалить жировые и прочие загрязнения. Струйную очистку необходимо проводить, как минимум, до степени Sa 2½ (ISO 8501-1). Профиль поверхности должен быть как минимум средним (G), см. ISO 8503-2. Удалить пыль после струйной очистки. Обработанные струйной очисткой предметы, предварительно до выполнения окраски нагреть, при необходимости. Максимальная температура предварительного подогрева +240°C, а рекомендуемая температура поверхности во время окраски +230°C. В зависимости от объекта применения краски, рекомендуемая толщина пленки составляет 80 - 400 мкм. Возможная проверка пористости готового покрытия производится в соответствии с рекомендацией Финского Комитета по проверке коррозии (Suomen Korroosioyhdistys r.y) от 5-го марта 1985 г. Заделать поры можно, например, двухкомпонентной эпоксидной краской.

СВОЙСТВА ПЛЕНКИ

Ниже следующие результаты получены на пленке с режимом отверждения 10 мин/180°C, толщина пленки 80 мкм.

Физические свойства

Прочность на удар (ISO 6272)	
- прямая	80 кгсм
- обратная	80 кгсм
Твердость по маятнику (Кениг, SFS 3642)	220 сек
Прочность на изгиб (ISO 6860)	выдерживает
Прочность по Бухгольцу (DIN 53153)	100
Износостойкость (Табер Абраэр)	потеря веса 30 мг/1000 оборотов
Адгезия (испытание на решетке, EN ISO 2409)	ГТ 0
Адгезия (прибор тяги Саеберг)	20,6 N/mm ²
- площадь кнопки тяги 1,13 см ²	
- подложка 10 мм толщины Sa 2½ -пластинка	
- толщина покрытия прим. 200 мкм	
Антикоррозионная стойкость (ISO 7253)	
- подложка Sa 2½ -пластинка	5 мм
- продолжительность испытания 1000 часов	
- толщина покрытия прим. 200 мкм	
- отцепление от растра	
- образование пузырьков (ISO 4628-2)	-
Абсорбция воды +20°C/2 мес.	1,1 %

Химическая стойкость

+	без изменения
-	образование пузырьков в пленке
±	пленка разбухла/ стала мягче
//	завершение испытания

- 1) 10 весовых % сильной кислоты, 90 весовых % дистилированной воды
- 2) 50 весовых % сильной кислоты, 50 весовых % дистилированной воды
- 3) 40 весовых % 25 % амиака, 60 весовых % дистилированной воды
- 4) 29 весовых % 35 % перекиси водорода, 71 весовых % дистилированной воды

Продолжается...

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

Таблица 1. ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОРОШКОВ ИНФРАЛИТ ЕР 8024-00